

ALÚMINA TABULAR

Análisis Químico		
%	Típico	Garantizado
Al ₂ O ₃	99.41	Min 99.3
SiO ₂	0.09	Max 0.20
Fe ₂ O ₃	0.02	Max 0.10
Na ₂ O	0.36	Max 0.40
TiO ₂	-	Trazas

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad aparente (std)	3.56	3.54	g/cm ³
Porosidad aparente	3.20	5.00	%
Capacidad absorción H ₂ O	0.87	1.50	

Granulometrías
<p>½"-¼", ¼"-8, 3-6, 6-10, 6-14, 8-14, 14-28, 28-48, -14, -28, -48, -100, -325 mesh 5-10, 2-5, 3-6, 2-3, 1-3, 1-2, 0.5-1, 0.2-0.6, 0-1, 0-0.5, 0-0.3, 0-0.2, 0-0.045 mm</p>