

BENTOAR GT

Especificaciones Generales y reológicas	
Color	Blanco - crema
Humedad	10 %
Capacidad de hinchamiento 2g	41 ml
Volumen de filtrado	14 ml

Análisis Qúmico	
SiO ₂	64.63 %
Al ₂ O ₃	13.70 %
Fe ₂ O ₃	2.72 %
CaO	3.94 %
MgO	2.26 %
K ₂ O	0.16 %
Na ₂ O	2.32 %

Usos
Obra civil y construcción de túneles.