

BAUXITA 80

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	78.16	Min 78,0
SiO ₂	15,39	-
Fe ₂ O ₃	1.29	Max 2,2
TiO ₂	3,18	—
CaO	0,58	—
MgO	0,21	—
Na ₂ O	0,04	-
K ₂ O	0,32	-

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2.8	2,7	g/cm ³
Capacidad de absorción	-	—	%
Porosidad Aparente	-	—	%

Composición Mineralógica	
Fase Principal	α- alúmina
Fases Secundarias	Mullita

Otros datos de interés