

# BAUXSTAR<sup>AR</sup> 80

<b>Análisis Químico (standard)</b>		
%	típico	Garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	79.91	Min 77
SiO <sub>2</sub>	12.98	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.80	Max 2.2
TiO <sub>2</sub>	3.38	

<b>Propiedades Físicas</b>			
	Típico	Garantizado	
Densidad aparente	2.80-3.00	-	g/cm <sup>3</sup>
Capacidad de absorción	4.10	-	%
Porosidad aparente	11	-	%

<b>Composición Mineralógica</b>	
Fase Principal	α - Alúmina
Fases Secundarias	Mullita