

BAUXST^{AR} 86

Análisis Químico (standard)		
%	típico	Garantizado
Al ₂ O ₃	86.27	Min 85.5
SiO ₂	8.19	
Fe ₂ O ₃	1.18	Max 1.80
TiO ₂	3.30	
CaO	0.26	
MgO	0.14	
Na ₂ O	0.04	Max 0.30
K ₂ O	0.11	

Propiedades Físicas			
	Típico	Garantizado	
Densidad aparente	3.14	3.10	g/cm ³
Capacidad de absorción	2.58	-	%
Porosidad aparente	8	-	%

Composición Mineralógica	
Fase Principal	α - Alúmina
Fases Secundarias	Mullita