

LWC 36

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	40,0	Min 36,0
SiO ₂	54,0	Max 62,0
Fe ₂ O ₃	1,5	Max 1,99
TiO ₂	1,6	Max 2,0
CaO+MgO	1,45	Max 1,8
K ₂ O+Na ₂ O	1,1	Max 1,5

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	grano
Densidad Empaquetamiento (g/cm ³)	0,68	0,95	0-2 mm
	0,59	0,90	2-5 mm
	0,67	0,90	0-5 mm
Porosidad	50-55		