

# MULLCOR 60

<b>Análisis Químico (Standard)</b>		
%	típico	garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	60,60	Min 59,00
SiO <sub>2</sub>	30,60	—
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,89	Max 2,2
TiO <sub>2</sub>	5,96	Max 7,0
MgO	0,17	—
CaO	0,32	—
K <sub>2</sub> O	0,06	—
Na <sub>2</sub> O	0,28	—

<b>Propiedades Físicas</b>			
	típico	garantizado	standard
Densidad Aparente	2,64		g/cm <sup>3</sup>
Capacidad de absorción	2,85	—	%
Porosidad Aparente	7	—	%

<b>Composición Mineralógica</b>	
Fase Principal	Mullita ≈ 65 %
Fases Secundarias	α - alúmina ≈ 14 %