

# ALÚMINA G4-4

<b>Análisis Químico</b>		
%	típico	garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	99,68	Min 99,5
SiO <sub>2</sub>	0,014	Max 0,03
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,017	Max 0,03
TiO <sub>2</sub>		Max 0,005
CaO	0,018	Max 0,03
Na <sub>2</sub> O	0,24	Max 0,3
LOI	0,04	Max 0,2

<b>Propiedades Físicas</b>			
	típico	garantizado	standard
Area específica superficial	0,90	1,2	m <sup>2</sup> /g
D <sub>50</sub>	5,22	3-6	µm

<b>Composición Mineralógica</b>	
Fase Principal	α- alúmina min 98%

<b>Otros datos de interés</b>
Alúmina calcinada de características constantes.