

BAUXITA 75 %

Análisis Químico (Standard)		
%	Típico	
Al ₂ O ₃	74.90	Min 72
SiO ₂	17.07	
Fe ₂ O ₃	2.08	Max 2.2
TiO ₂	3.19	Max 4.0
CaO	0,45	
MgO	0,27	
Na ₂ O	0,06	
K ₂ O	0,54	

Propiedades Físicas			
	típico		
Densidad Aparente	2.65	Min 2.60	g/cm ³
Capacidad de absorción	-		%
Porosidad Aparente	-		%

Composición Mineralógica	
Fase Principal	α- alúmina