

# BENTHUL 50

## Especificaciones Técnicas

	Típico	Garantizado
Humedad	7-8 %	11 % max
Cenizas	45-55 %	35-60 %
Volátiles	14-22 %	12-27 %
Azufre	0.3 %	0,8 % max
Rechazo en tamiz 63 $\mu$	30 %	50 % max
Densidad aparente	0.70 g/l	

## Otros datos de interés

El Benthul 50 es una mezcla al 50 % de hulla y bentonita con un contenido en azufre, volátiles, cenizas e hinchamiento adecuados para su aplicación.

El Benthul 50 presenta una serie de ventajas. Por una parte, la cantidad de bentonita presente en el producto mejora la manejabilidad del mismo y por otra parte la presencia de hulla mejora la calidad en la superficie de las piezas fundidas aumentando su refractariedad, disminuyendo los poros y liberando volátiles reductores.

## Forma de suministro

- A granel en cisterna
- Big-bags de 800/850 kg aproximadamente