

BENTHUL 70

Especificaciones Técnicas

	Típico	Garantizado
Humedad	7-8 %	11 % max
Cenizas	59-69 %	49-71 %
Volátiles	6-14 %	4-20 %
Azufre	0.2 %	0,8 % max
Rechazo en tamiz 63 μ	30 %	50 % max

Otros datos de interés

El Benthul 70 es una mezcla de hulla y arcilla bentonítica en proporción 30:70 con un contenido en azufre, volátiles cenizas e hinchamiento adecuados para su aplicación.

El Benthul 70 presenta una serie de ventajas. Por una parte, la cantidad de arcilla bentonítica presente en el producto mejora la manejabilidad del mismo y por otra parte la presencia de hulla mejora la calidad en la superficie de las piezas fundidas aumentando su refractariedad, disminuyendo los poros y liberando volátiles reductores.

Forma de suministro

En big-bags.