

CAOLÍN Z

Análisis Químico		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	35,80	Min 34,0
SiO ₂	47,90	
Fe ₂ O ₃	1,52	Max 2,0
TiO ₂	0,25	—
CaO	0,21	—
MgO	0,38	—
Na ₂ O	0,08	—
K ₂ O	1,27	Max 1,70

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente			
Capacidad de absorción			
Porosidad Aparente			

Composición Mineralógica	
Fase Principal	75,00-80,00 % Caolinita
Fases Secundarias	5,00-9,00 % Montmorillonita
	9,00-13,00 % Mica o illita
	3,00-5,00 % Cuarzo

Otros datos de interés
Caolín lavado de gran pureza y regularidad.