

# CEMENTO I70

<b>Análisis Químico</b>	
%	Garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Min 72.00
SiO <sub>2</sub>	≈ 1.2
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Max 0.30
CaO	Max 24.00

<b>Propiedades Físicas</b>	
Superficie específica	4000 cm <sup>2</sup> /g
Resistencia a la compresión en frío (a 20°C)	300 kg/cm <sup>2</sup> (min)
Resistencia a la compresión en frío (a 110°C)	500 kg/cm <sup>2</sup> (min)
Tiempo de fraguado <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio</li> <li>• Final</li> </ul>	60 minutos (Min) 120 minutos (Max)