

CEMENTO A-725

Análisis Químico		
%	Típico	Garantizado
Al ₂ O ₃	51.8	Min 50 %
SiO ₂	7.3	Max 8.0 %
Fe ₂ O ₃	1.8	Max 2,5 %
CaO	33.2	Min 32 %

Propiedades Físicas				
Típico				
		1 día	3 días	
Resistencia a la compresión		55	65	Mpa
Resistencia a la flexión		6.0	7	Mpa
Tiempo de fraguado	Inicial	60		Minutos
	Final	360		Minutos