

# CEMENTO EL-70

<b>Análisis Químico</b>		
%	típico	garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	67.54	Min 66
SiO <sub>2</sub>	3.33	Max 4
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.35	Max 1
CaO	27.94	Min 25

<b>Propiedades Físicas</b>			
Refractariedad	1.560	°C	
Superficie específica	5685	Cm <sup>2</sup> /g	
Densidad real	3,04	G/cm <sup>3</sup>	

<b>Otros datos de interés</b>
<p>Tamaño: Mínimo 99 % &lt; 44 micras            Ratio agua/cemento: 0,34            Tiempo de fraguado: 30 min a 2 horas            Tamaño medio de partícula: 10 micras</p>