

CHAMOTA CHINA

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	46,09	Min 45,0
SiO ₂	50,77	
Fe ₂ O ₃	1,39	Max 1,8
TiO ₂	1,09	—
CaO	0,26	—
MgO	0,13	—
Na ₂ O	0,06	Max 0,30
K ₂ O	0,13	

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2,57	2,50	g/cm ³
Capacidad de absorción	1,57	—	%
Porosidad Aparente	4	—	%

Composición Mineralógica	
Fase Principal	
Fases Secundarias	

Otros datos de interés
Chamota de alta alúmina recomendada para refractarios monolíticos.