

CHAMOTA LIGERA PESER

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	39.84	Min 38,0
SiO ₂	55.60	
Fe ₂ O ₃	1,62	Max 2,2
TiO ₂	0,37	—
CaO	0,31	—
MgO	0,52	—
Na ₂ O	0,05	
K ₂ O	1,62	Max 1,7

Propiedades Físicas				
	típico	garantizado		grano
Densidad Empaquetamiento	1,00	0,75-1,15	g/cm ³	0-5 mm

Composición Mineralógica	
Fase Principal	Mullita
Fases Secundarias	Cristobalita

Otros datos de interés
Chamota ligera de alta alúmina y características muy constantes.