

CHAMOTA LIGERA

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	50.28	Min 45,0
SiO ₂	41.62	
Fe ₂ O ₃	2.20	Max 2,5
TiO ₂	2.30	—
CaO	0.71	—
MgO	0.17	—
Na ₂ O	0.10	Max 1,3
K ₂ O	0,85	

Propiedades Físicas

	típico	garantizado		grano
Densidad Empaquetamiento	0.90	0,75-1,15	g/cm ³	0-5 mm

Composición Mineralógica

Fase Principal	Mullita
Fases Secundarias	Cristobalita

Otros datos de interés

Chamota ligera de alta alúmina y características muy constantes.