

CHAMOTA N 40/42

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	40.72	Min 40.0
SiO ₂	54.61	
Fe ₂ O ₃	1.25	Max 1.5
TiO ₂	2.94	—
CaO	0.15	—
MgO	0.09	—
Na ₂ O	0,05	Max 0.35
K ₂ O	0.09	

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2.57	2,52	g/cm ³
Capacidad de absorción	1.46	—	%
Porosidad Aparente	4	—	%