

CHAMOTA N 42/44

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	42.73	Min 42.0
SiO ₂	51.91	
Fe ₂ O ₃	1.18	Max 1.5
TiO ₂	3.19	—
CaO	0.22	—
MgO	0.21	—
Na ₂ O	0.11	Max 0.35
K ₂ O	0.09	

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2,59	2,54	g/cm ³
Capacidad de absorción	1.49	—	%
Porosidad Aparente	4	—	%