

# CHAMOTA 42/44

<b>Análisis Químico (Standard)</b>		
%	típico	garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	43.02	Min 42.0
SiO <sub>2</sub>	52.13	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.46	Max 1.8
TiO <sub>2</sub>	2.90	—
CaO	0.15	—
MgO	0.12	—
Na <sub>2</sub> O	0.05	Max 0.35
K <sub>2</sub> O	0.16	

<b>Propiedades Físicas</b>			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2,58	2,52	g/cm <sup>3</sup>
Capacidad de absorción	1.27	—	%
Porosidad Aparente	3	—	%