

# CHAMOTA N 44/46

<b>Análisis Químico (Standard)</b>		
%	típico	garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	44.76	Min 44,0
SiO <sub>2</sub>	49.89	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.25	Max 1.5
TiO <sub>2</sub>	3.01	—
CaO	0.22	—
MgO	0.21	—
Na <sub>2</sub> O	0,10	Max 0,35
K <sub>2</sub> O	0.09	

<b>Propiedades Físicas</b>			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2,62	2,55	g/cm <sup>3</sup>
Capacidad de absorción	1.53	—	%
Porosidad Aparente	4	—	%