

CHAMOTA 44/46

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	45.04	Min 44,0
SiO ₂	49.87	
Fe ₂ O ₃	1.19	Max 1.8
TiO ₂	3.39	—
CaO	0.10	—
MgO	0.10	—
Na ₂ O	0,09	Max 0,35
K ₂ O	0.10	

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2,60	2,55	g/cm ³
Capacidad de absorción	1.58	—	%
Porosidad Aparente	4	—	%