

CHAMOTA N

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	40.03	Min 38,0
SiO ₂	55.00	
Fe ₂ O ₃	1,20	Max 1,5
TiO ₂	3.00	—
CaO	0.20	—
MgO	0.09	—
Na ₂ O	0,10	Max 0.5
K ₂ O	0.10	

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2,56	2,50	g/cm ³
Capacidad de absorción	1.36	—	%
Porosidad Aparente	3	—	%