

CHAMOTA N 38/40

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	39.08	Min 38.0
SiO ₂	56.56	
Fe ₂ O ₃	1.12	Max 1.5
TiO ₂	2.81	—
CaO	0.22	—
MgO	< 0.1	—
Na ₂ O	0.07	Max 0.5
K ₂ O	< 0.10	

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	2.56	2.50	g/cm ³
Capacidad de absorción	1.36	—	%
Porosidad Aparente	3	—	%