

CORINDÓN MARRÓN

Análisis Químico		
%	Típico	garantizado
Al ₂ O ₃	96,14	Min 95,0
SiO ₂	0,90	Max 2,0
Fe ₂ O ₃	0,23	
TiO ₂	2,25	—
CaO	0,20	—
MgO	0,20	—
Na ₂ O	0,02	—
K ₂ O	0,05	—

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	3,85	3,83	g/cm ³
Capacidad de absorción	0,50	—	%
Porosidad Aparente	2	—	%

Composición Mineralógica	
Fase Principal	α - alúmina
Fases Secundarias	

Otros datos de interés