

CORINDÓN MARRÓN

Análisis Químico		
%	Típico	garantizado
Al ₂ O ₃	95.38	Min 95,0
SiO ₂	1.12	Max 1.5
Fe ₂ O ₃	0,17	
TiO ₂	2,60	—

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	3,85	3,83	g/cm ³
Capacidad de absorción	0,50	—	%
Porosidad Aparente	2	—	%

Composición Mineralógica	
Fase Principal	α - alúmina
Fases Secundarias	

Otros datos de interés