

GRAFITO AMORFO -280

| Análisis químico | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| % | Típico | Garantizado |
| C | 80.9 | 80-85 |
| Granulometría | | |
| MESH | Típico | Garantizado |
| - 200 | 95.00 % | Min 80% |