

GRAFITO NATURAL EXPANDIBLE (85-80-150)

Análisis químico		
%	Típico	Garantizado
C	91.20	Min 85.00
Granulometría		
MESH	Típico	Garantizado
+ 80	87 %	Min 75%
Expansión		
	Típico	Garantizado
	160 cm ³ /g	Min 150 cm ³ /g