

# MAGNESITA ELECTROFUNDIDA 97 %

<b>Análisis Químico</b>		
%	Típico	garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,07	—
SiO <sub>2</sub>	0,52	—
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,27	—
TiO <sub>2</sub>	—	—
CaO	1,38	—
MgO	97,75	Min 97,0
P/C	0,05	Max 0,20

<b>Propiedades Físicas</b>			
	típico	garantizado	
Densidad Aparente	3,51-3,52	3,50	g/cm <sup>3</sup>

<b>Composición Mineralógica</b>	
Fase Principal	Magnesia
Fases Secundarias	

<b>Otros datos de interés</b>
Magnesita calcinada en hornos de arco eléctrico.