

MULLCOR 60

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	61,46	Min 59,00
SiO ₂	31,69	—
Fe ₂ O ₃	1,30	Max 1,70
TiO ₂	3,80	—
MgO	0,17	—
CaO	0,25	—
K ₂ O	0,06	—
Na ₂ O	0,28	—

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	standard
Densidad Aparente	2,59		g/cm ³
Capacidad de absorción	2,75	—	%
Porosidad Aparente	7	—	%

Composición Mineralógica	
Fase Principal	Mullita ≈ 65 %
Fases Secundarias	α - alúmina ≈ 14 %