

# MULPESER 70

<b>Análisis Químico (Standard)</b>		
%	típico	garantizado
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	69.78	Min 68.00
SiO <sub>2</sub>	25.52	—
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.56	Max 2.0
TiO <sub>2</sub>	2.56	—
MgO	0,10	—
CaO	0.22	—
K <sub>2</sub> O	0,18	—
Na <sub>2</sub> O	0,05	—

<b>Propiedades Físicas</b>			
	típico	garantizado	standard
Densidad Aparente	2.84	2.80	g/cm <sup>3</sup>
Capacidad de absorción	-	—	%
Porosidad Aparente	3	—	%

<b>Composición Mineralógica</b>	
Fase Principal	Mullita 85-90 %
Fases Secundarias	Cristobalita trazas

<b>Otros datos de interés</b>