

MULPESER 72

(Mullita sinterizada)

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	72,8	71-73
SiO ₂	26,5	≤ 29
Fe ₂ O ₃	0,2	≤ 0,35
TiO ₂	0,18	≤ 0,35
R ₂ O	0,23	≤ 0,6

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	standard
Densidad Aparente	2,9	≥ 2,8	g/cm ³
Capacidad de absorción	0,3	≤ 0,5	%
Porosidad Aparente	2	≤ 3	%

Composición Mineralógica		
	Típico	Garantizado
Mullita	97	≥ 96