

MULPESER 78

Análisis Químico (Standard)		
%	típico	garantizado
Al ₂ O ₃	78.83	Min 77.5
SiO ₂	13.46	—
Fe ₂ O ₃	2.29	Max 2.50
TiO ₂	3.43	—
MgO	0,10	—
CaO	0.26	—
K ₂ O	0,41	—
Na ₂ O	0,04	—

Propiedades Físicas			
	típico	garantizado	standard
Densidad Aparente	3.10	3,00	g/cm ³
Capacidad de absorción	1.02	—	%
Porosidad Aparente	3	—	%

Composición Mineralógica	
Fase Principal	Mullita > 85 %
Fases Secundarias	Cristobalita trazas

Otros datos de interés